



DR. SCHENK 450 Díszléc, Stukkó ragasztó 300 ml

Egykomponensű, vízes diszperziós alapú szerelőragasztó, polisztirol és poliuretán habelemek nedvszívó felületekre, például betonra, gipszforgács lapra, fára, gipszkartonra, gipszre való ragasztásához ajánlott.

ELŐNYÖK

- száradás után fehér fugát képez
- oldószermentes
- semleges szag
- nem gyúlékony
- rugalmas csatlakozás



ALKALMAZÁS

- polisztirolból és poliuretánhabból készült hő- és hangszigetelő anyagok ragasztása
- ásványgyapot és üveggyapot ragasztása
- szegélylécek, padlólapok, deszkák és dekoratív hungarocell elemek ragasztása

MŰSZAKI ADATOK



Nem kikeményedett	Érték
Bázis: akril diszperzió	+
Szárazanyag tartalom [%]	72 - 78
Sűrűség [g/cm ³]	1,4 - 1,5
Felhasználhatósági idő (a környezeti körülményektől és az aljzat tulajdonságaitól függően) [perc]	10 - 15
Gyúlékonyság	-
Teljes kikeményedési idő [óra]	48
Kiadósság [g/m ²]	200 - 400
Kikeményedett	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +60
Alkalmazási körülmények	Érték
Alkalmazási hőmérséklet [°C]	+10 - +30

HASZNÁLAT

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben szereplő biztonsági utasításokat.

A felület előkészítése

- A ragasztott felületeknek száraznak, szennyeződésektől és tapadást akadályozó anyagoktól mentesnek kell lenniük.

A termék előkészítése

- Vágja a kinyomó csőrt a kívánt átmérőre, vágja le a kartus kivezetőnyílását, és csavarja rá a csőrt. Helyezze a kartust az szilikonkinyomó pisztolyba.

Alkalmazás

- Vigyen fel ragasztót foltokban vagy csíkokban a felületre vagy a ragasztott anyagra.
- Vigye fel a ragasztót olyan felületre, amely 10-15 percen belül ragasztható.
- Ezután illessze össze a ragasztott felületeket és nyomja rá.



Befejező munkálatok

- Tisztítás: vízzel kikeményedés előtt, mechanikusan kikeményedés után.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.

MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁS

- Legalább egy felületnek nedvszívónak kell lennie.
- A ragasztó felhordása előtt tapadási tesztek elvégzése ajánlott.
- A ragasztó teljes kikeményedéséig kerülje a vízzel való érintkezést.
- Nem alkalmas PE, PP, teflon és bitumenes felületekre.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatósági idő a gyártási dátumtól számított 24 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, fagyástól és túlzott hőtől védett, száraz helyen tárolják.

BIZTONSÁGI ÉS EGYÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért a gyártónál kérésre elérhető anyagbiztonsági adatlapot talál. Ártalmatlanítási megfontolások: A termékmaradványokat és az üres patronokat a hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveivel összhangban adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon meggyőződik arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.

Készült: 2023. 01. 17.